

Seire

PROBIJUNT D1 IMPRIMACION

Primário de poliuretano

Monocomponente

Excelente aderência

Aplicável em suportes de diversos tipos

Cura rápida

Fácil aplicação



SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 – Chiloeches (Guadalajara)
T. +34 949 366 953
seire@seire.net

PROBIJUNT D1 IMPRIMACION

Primário de poliuretano

Descrição do produto:

O PROBIJUNT D1 IMPRIMACION é um primário monocomponente à base de um pré-polímero de poliuretano em solvente que endurece por ação da humidade ambiente. Especialmente indicado como primário para o PROBIJUNT D1. Após o endurecimento, o PROBIJUNT D1 IMPRIMACION é resistente à passagem da água, a agentes químicos, ao gelo e às intempéries.

Area de aplicação:

- Impregnação protetora de substratos minerais porosos, como betão e argamassa, contra água, óleos e agentes químicos.
- Primário para substratos minerais, metálicos e de asfalto.

Preparação do suporte:

O suporte deve ter uma resistência à tração superior a 1,5 N/mm², estar seco (humidade residual <4%), ser duro, sólido e isento de cal, gordura, óleos, ceras, pó ou outras partículas soltas, tais como tinta, descofrantes, restos de cal, argamassas, gessos, resíduos adesivos, etc., que possam prejudicar a aderência.

A preparação do suporte deve ser realizada com maquinaria especializada: lixadeira, fresadora ou diamantado, utilizando uma ou outra consoante o estado do suporte. Posteriormente, deve proceder-se à aspiração.

Quando aplicado sobre superfícies metálicas, deve utilizar-se jato de areia para a limpeza/preparação até ao grau Sa2½ e uma limpeza final com um solvente adequado para o efeito. Antes de aplicar o PROBIJUNT D1 IMPRIMACION, o solvente deve estar completamente seco.

Recomendações:

Depois de abrir a embalagem do PROBIJUNT D1 IMPRIMACION, utilize-a na totalidade. Caso contrário, volte a fechá-la da forma mais hermética possível, evitando a entrada de humidade.

Limitações:

Utilize sempre o PROBIJUNT D1 IMPRIMACION com temperaturas ambiente e/ou do suporte não inferiores a 5 °C e sempre com um mínimo de 3 °C acima do ponto de orvalho.

Também não pode ser aplicado a temperaturas ambiente e/ou do suporte superiores a 30 °C.

Devido à natureza aromática do produto, as aplicações expostas à radiação UV podem ver a sua cor alterada.

Modo de aplicação:

Aplicar com pincel ou rolo, deixando uma camada uniforme em todo o substrato, sem poças.

É necessário que toda a superfície do suporte fique bem impregnada e coberta com primário.

Em suportes muito porosos, pode ser necessário aplicar duas demãos. A primeira pode ser diluída com 10% de xileno e a segunda deve ser aplicada pura.

O PROBIJUNT D1 IMPRIMACION deve secar durante, pelo menos, uma hora antes da aplicação do selante autonivelante PROBIJUNT D1.

A aplicação de outros produtos sobre o PROBIJUNT D1 IMPRIMACION requer que a película esteja completamente seca. Não deixar passar mais de 24 horas para garantir uma boa aderência às camadas superiores.

Consumo:

O consumo aproximado do PROBIJUNT D1 IMPRIMACION é de 350 g/m², dependendo da porosidade e da rugosidade do suporte.

Limpeza de ferramentas e equipamentos:

O PROBIJUNT D1 IMPRIMACION pode ser limpo com um solvente, como o ARDEX RTC, imediatamente após a sua utilização. Caso o produto endureça, só poderá ser removido por meios mecânicos.

Resíduos/Despejos:

Os derrames devem ser recolhidos imediatamente com areia, vermiculite ou qualquer outro material inerte e depositados num contentor adequado para a sua gestão.

A gestão dos resíduos resultantes destes derrames e dos contentores vazios deve ser efetuada de acordo com a legislação local em vigor.

Para mais informações, consulte a ficha de segurança.

Armazenamento:

O prazo de validade do PROBIJUNT D1 IMPRIMACION é de 6 meses, nas embalagens originais fechadas. O armazenamento deve ser efetuado num local seco, a uma temperatura entre +5 °C e +30 °C. É necessário proteger o produto contra geadas, raios solares diretos e fontes de calor.

Precauções:

Líquidos e vapores inflamáveis. Pode provocar reação alérgica. Provoca irritação ocular grave.

Perigoso para a saúde em caso de ingestão.

Em caso de contacto prolongado, pode provocar queimaduras. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água limpa e consultar um médico.

A mistura deve ser efetuada com óculos e luvas de proteção. Estas medidas de segurança devem também ser respeitadas durante a aplicação do produto.

Se a aplicação for realizada em recintos fechados, deve assegurar-se uma boa ventilação do local.

Depois de seco, o produto é fisiologicamente e ecologicamente neutro.

Consulte a ficha de segurança para mais informações

Dados técnicos

(com base em ensaios realizados no nosso laboratório, de acordo com a normativa em vigor)

Aspecto:	Líquido castanho
Densidade:	Aprox. 1,1 kg/L
Consumo:	Aprox. 350 g/m ² , dependendo da porosidade e da rugosidade do suporte
Revestível(20°C):	Mín 60 min
Embalagem:	1 kg
Armazenamento:	Aproximadamente 6 meses em locais secos e na embalagem original fechada

A Seire responsabiliza-se pela qualidade dos seus produtos. As recomendações de aplicação aqui apresentadas baseiam-se em testes e experiências práticas.

Uma dosagem e aplicação que não correspondam ao descrito neste documento exclui a nossa responsabilidade pelo produto e pela sua aplicação. Para quaisquer questões ou dúvidas sobre o produto, pedimos que contactem o Departamento Técnico. A presente ficha técnica permanecerá válida até ao lançamento de uma nova edição.

A Seire não se responsabiliza pelo conteúdo das fichas técnicas obtidas em sites da Internet que não sejam o site oficial da Seire (www.seire.net).

Edição: Março 2020

