

Seire

SEIRECUARZO

**Cargas minerales síliceas neutras y coloreadas
para sistemas de pavimentos SEIRE**

Áridos síliceos seleccionados

Granulometrías estudiadas y optimizadas para cada aplicación

Suministrados sin humedad

Amplia gama de colores (SEIRECUARZO COLOR)



SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 – Chiloeches (Guadalajara)
T. +34 949 366 953
seire@seire.net

SEIRECUARZO

Cargas minerales silíceas neutras y coloreadas para sistemas de pavimentos SEIRE

Descripción del producto:

SEIRECUARZO es una gama de cargas minerales silíceas de granulometrías estudiadas para la realización de las diferentes técnicas de pavimentación con los productos SEIRE.

Granulometrías						
	SEIRECUARZO 0,4		SEIRECUARZO 0,6		SEIRECUARZO 0,8	
Granulometría media	0,1-0,4mm		0,2-0,6mm		0,3-1,0mm	
Aplicación estándar	Preparación de morteros autonivelantes		Saturación de árido en técnica multicapa		Preparación de morteros secos	
Tamiz	% Rete nido	% Acumulado	% Rete nido	% Acumulado	% Rete nido	% Acumulado
1,25					3,0	3,0
1,00			0,0	0,0	8,5	11,5
0,63	0,0	0,0	1,5	1,5	27,0	38,5
0,50	4,0	4,0	10,0	11,5	18,5	57,0
0,35	13,0	17,0	21,0	32,5	16,0	73,0
0,25	32,5	49,5	45,0	77,5	13,5	86,5
0,16	35,0	84,5	16,5	94,0	9,5	96,0
0,08	14,0	98,5	5,0	99,0	3,0	99,0
0,00	1,5	100	1,0	100	1,0	100

SEIRECUARZO COLOR está disponible solamente en granulometría 0,8mm. Se suministran colores por separado y mezclas estándar.

Campo de aplicación:

Todo tipo de morteros autonivelantes, multicapa y mortero seco. Morteros decorativos con SEIRECUARZO COLOR.

Recomendaciones y limitaciones:

Los áridos deben mantenerse siempre secos. Utilice siempre sacos completos. Utilizando sólo parte de los sacos puede que no se mantenga la homogeneidad de la granulometría y, para el caso concreto de SEIRECUARZO COLOR con mezcla de colores, la distribución de los mismos. Utilice cada tipo de árido para su aplicación recomendada.

Modo de aplicación:

Siempre que se vayan a mezclar con un ligante epoxídico, de poliuretano o metacrilato, debe primero homogeneizarse el ligante y la mezcla de sus componentes antes de incorporar las cargas minerales (o de ser incorporada a las mismas).

Residuos/Vertidos:

La gestión de los residuos y de los sacos vacíos debe llevarse a cabo siguiendo la legislación local vigente. Para más información consultar la ficha de seguridad.

Almacenamiento:

Los áridos SEIRECUARZO tienen un periodo de almacenamiento ilimitado si se mantienen en sus envases originales cerrados, limpios y secos.

Precauciones:

No respirar el polvo. Utilizar mascarilla. Consultar la ficha de seguridad para datos adicionales.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Producto:	Árido de sílice
Contenido en SiO ₂ :	>98%
Envase:	Sacos de 25 kg
Almacenaje:	Ilimitado en lugares secos y en envase original cerrado

Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición. Seire no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Seire (www.seire.net)

Edición: Noviembre 2021



ARDEX GROUP