

Seire

SEIRE WP400

Membrana impermeable de poliurea pura de uso universal

Impermeabilización continua y sin juntas

Adaptable a cualquier geometría del soporte

Muy rápido tiempo de polimerización (3-5 s.) y alcance de las características físicas y mecánicas finales

Buena resistencia química

Elevada resistencia a la hidrólisis, al punzonamiento, a la abrasión y al envejecimiento

Temperatura mínima de aplicación: 5°C (en ausencia de condensación)

Temperatura de trabajo desde - 40°C hasta +180°C

Apto para contacto con agua potable R.D. 140/2003

Avalado por la ETE 14/0396



SEIRE PRODUCTS, S.L.

P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 - Chiloeches (Guadalajara)
T. +34 902 124 411
F. +34 902 124 414
seire@seire.net

SEIRE WP400

Membrana impermeable de poliurea pura de uso universal

Descripción del producto:

SEIRE WP400 es una membrana impermeabilizante de poliurea pura de aplicación en caliente, altamente elástica, de alta resistencia al desgaste y a los agentes químicos. Una vez seca forma una membrana impermeable y continua, sin juntas ni necesidad de solapes ni de armado (se armarán sólo los puntos singulares de encuentros con otros elementos constructivos). Posee una elasticidad permanente, incluso a muy bajas temperaturas, siendo capaz de absorber movimientos del soporte.

Su altísima velocidad de polimerización le proporciona la posibilidad de adaptarse sobre cualquier superficie y que adquiera sus propiedades de impermeabilización antes de las tres horas (las condiciones óptimas de uso se alcanzan a las 24 horas).

Apto para contacto con agua potable según R.D. 140/2003.

Campo de aplicación:

- Impermeabilización y/o rehabilitación de cubiertas, terrazas, balcones y tejados.
- Realización de pavimentos dónde se requiera elevadas resistencias mecánicas y/o químicas, a la vez que se impermeabiliza el soporte.
- Realización de cubiertas-parking
- Impermeabilización de cubiertas metálicas.
- Impermeabilización de piscinas y estanques.
- Impermeabilización de depósitos y canales de riego.
- Encapsulado de cubiertas de fibrocemento.

Preparación del soporte:

La superficie a revestir tiene que estar limpia, sana y totalmente seca. La humedad en el sustrato puede influir en la adherencia.

Eliminar todos los restos de desencofrante, recubrimientos previos, lechada y cualquier otro contaminante que pudiera perjudicar la adherencia. Los métodos recomendados son: el chorreado de agua a alta presión, el granallado y el fresado.

Una vez efectuado el tratamiento anterior, la superficie debe lavarse completamente con agua potable a presión, a fin de eliminar el polvo y las partículas sueltas.

Eliminar los charcos de agua y/o el agua sobrante desde la superficie con los aparatos adecuados y esperar que se seque totalmente antes de aplicar SEIRE WP400.

Para la preparación de soportes metálicos se recomienda el chorro de arena hasta grado Sa 2½. Finalizar la preparación mediante limpieza con un disolvente adecuado y dejar secar completamente.

Los trabajos de reparación y relleno de agujeros, grietas y juntas se llevarán a cabo usando el producto de la gama SEIRE más adecuado para tal propósito.

Cualquier junta o grieta del soporte de hormigón donde se prevea un movimiento diferencial (por ejemplo, juntas de dilatación) debe sellarse convenientemente, pudiéndose aplicar una banda de refuerzo, hecho especialmente importante en soportes metálicos (consultar con el Departamento Técnico de SEIRE).

Imprimación

Para conseguir una óptima adherencia, el soporte debe imprimirse previamente con SEIRE WP PRIMER con un consumo de 100-300 g/m². Para asegurar una suficiente eficacia de unión y ausencia de burbujas, allí donde existan superficies muy porosas más de una capa de SEIRE WP PRIMER puede ser necesaria para conseguir una imprimación uniforme, libre de poros o zonas secas y que compense las diferencias de absorción de las distintas zonas del soporte.

La segunda capa se aplicará tan pronto como la primera esté suficientemente curada. Este tiempo de curado varía según la temperatura ambiente y de la superficie (mínimo 6h).

La imprimación SEIRE WP PRIMER puede aplicarse en soportes con humedad existente de como máximo el 8 %. En superficies con mayor grado de humedad, consultar al Departamento Técnico de Seire.

Modo de aplicación:

SEIRE WP400 se presenta en dos componentes separados y de peso predeterminado (A+B).

Se recomienda remover bien el CB (amina) ya que contiene pigmentos y aditivos que podrían estar separados.

Cuando se aplica a baja temperatura es recomendable utilizar calentadores para los bidones.

Conectar los bidones de los componentes A y B al equipo de pulverización. Utilizar equipos airless bi-mixer de alta presión, mejor si controlados con PLC en sus funciones de dosificación.

En el equipo airless bi-mixer deben estar presentes los depósitos de precalentamiento (30°-65°) y los calentadores de línea.

Las mejores prestaciones se alcanzan con una temperatura de producto de 75-80° C y presión de 180-190 bares.

Debido a la elevada velocidad de polimerización de SEIRE WP 400, es preciso realizar la mezcla de los dos componentes directamente en el punto de salida del equipo de aplicación. Por esta razón en la boquilla de salida, debe haber un mezclador dinámico y/o estático idóneo para este uso. La boquilla, el mezclador incorporado en ella y la forma de aplicación, son determinantes para conseguir el resultado final previsto tanto en las características técnicas del revestimiento como en su acabado. El producto debe proyectarse en un ángulo de 90° respecto a la superficie a recubrir y a una distancia de unos 80 cm para evitar la aparición de irregularidades en la membrana.

Consumo:

El consumo de SEIRE WP400 es de 2-3 kg/m² según soporte, proceso de aplicación y solitaciones.

Limitaciones:

SEIRE WP400 no es estable a los rayos U.V. cambiando profundamente su color. Para proteger SEIRE WP400 de dichos rayos U.V. se usarán las pinturas de poliuretano alifático SEIRE WP FINISH y SEIRE WP200 o la pintura poliaspártica SEIRE WP500, entre las 2 y las 12 horas siguientes a la aplicación de la membrana de SEIRE WP 400.

SEIRE WP FINISH es la única pintura de acabado apta para inmersión permanente en agua.

Para dar un acabado antideslizante al sistema, la capa de protección puede mezclarse con partículas de plástico micronizado o bolas de vidrio (hasta un 8%).

Utilizar siempre SEIRE WP 400 con temperaturas ambiente y/o de soporte que no sean inferiores a los 5°C y siempre con un mínimo de 3°C por encima del punto de rocío.

La aplicación de SEIRE WP 400 debe realizarse en ausencia de humedad o agua proveniente del soporte, tanto en el momento de la aplicación como a posteriori (presión freática).

En soportes muy porosos, la gran reactividad del material puede provocar un súbito aumento de la temperatura del aire contenido en los mismos que crearan cráteres en la membrana. Para evitar este fenómeno hay que asegurar que el soporte está correctamente imprimado.

Limpieza de herramientas y equipos:

Los componentes de SEIRE WP400 pueden limpiarse con disolvente inmediatamente después de su uso. El producto endurecido solo podrá eliminarse por medios mecánicos. Para más detalles consultar la Guía de Aplicación.

SEIRE WP400

Membrana impermeable de poliurea pura de uso universal

Residuos/Vertidos:

Los vertidos de cualquiera de los componentes deben recogerse inmediatamente con arena, vermiculita o cualquier otro material inerte y depositarse en un contenedor adecuado para su gestión. La gestión de los residuos y de los contenedores vacíos debe llevarse a cabo siguiendo la legislación local vigente. Para más información consultar la ficha de seguridad.

Almacenamiento:

El plazo útil de almacenamiento de SEIRE WP400 es de 6 meses, en los envases originales cerrados. El almacenamiento se debe efectuar en un lugar seco entre +15° C y +25° C. Se requiere una protección frente a las heladas y los rayos directos del sol y fuentes de calor.

En caso de congelación del CA, lo que se manifiesta con la aparición de unos depósitos blanquecinos y por una turbidez del líquido, debe procederse a la fusión de los cristales mediante calentamiento controlado antes de su utilización. Para más detalles sobre el proceso a seguir contactar con el departamento técnico de SEIRE.

Precauciones:

Irrita los ojos y la piel. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Debe usarse mascarilla de protección contra aerosoles. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediata y abundantemente con agua limpia. Deben usarse gafas y guantes de protección. Aplicación restringida a uso profesional. Consultar la ficha de seguridad para datos adicionales.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

| | |
|---|--|
| Relación de mezcla: | 1 : 1 en volumen |
| Densidad: | Aprox. 1.1 kg/L |
| Extracto seco: | >99% |
| Cenizas: | Comp A ≤1% Comp B ≤1% |
| Temperatura mínima de aplicación (soporte/ambiente): | 5°C |
| Tiempo de gelificación: | Aprox. 3 - 5 segundos |
| Tiempo de curado total: | ±12 horas |
| Dureza Shore D: | >50 |
| Resistencia a la tracción (UNE EN ISO 527): | 23 MPa |
| Alargamiento a la rotura (UNE EN ISO 527): | >400 % |
| Temperatura de trabajo: | De -40°C a +180°C |
| Anti raíces: | Si |
| Envase: | Conjunto de 435 Kg |
| Almacenaje: | Aprox. 6 meses en lugares secos, entre +15° C y +25° C y en su envase original cerrado |

ETE 14/0396

SEIRE PRODUCTS SL.
C/ Los Muchos P.I. Albolleque Sector III
19160 Chiloeches - Guadalajara
14

8004138
ETAG 005 Parte 6
SEIRE WP400
LARWK

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Vida útil | W3 |
| Zonas climáticas: Tipo | S |
| Zonas climáticas: Temperatura | TL3 y TH4 |
| Inclinación de cubierta | S1 - S4 |
| Carga de uso | P3 |

Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Seire no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Seire (www.seire.net).

Edición: Noviembre 2020



ARDEX GROUP