Seire

SEIRE WP FINISH

Pintura de PU alifático para protección de SEIRE WP400 y SEIRE WP400 TI

Acabado satinado

Impermeable al agua líquida y al vapor de agua

Higiénico y de fácil limpieza

Elevado poder de cubrición

Elevadas resistencias químicas y mecánicas

Resistente a la abrasión

Resistente a la radiación UV

Uso interior y exterior

Aplicación vertical y horizontal

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 – Chiloeches (Guadalajara)
T. +34 902 124 411
F. +34 902 124 414
seire@seire.net

SEIRE WP FINISH

Pintura de PU alifático para protección de SEIRE WP400 y SEIRE WP400 TI

Descripción del producto:
SEIRE WP FINISH es un revestimiento coloreado, de poliuretano alifático en disolvente, de dos componentes, especialmente diseñado para la protección de SEIRE WP400 y SEIRE WP400 TI.
SEIRE WP FINISH confiere a las superficies revestidas un acabado satinado, impermeabilidad, facilidad de limpieza y elevadas prestaciones mecánicas y químicas, además de ofrecer un fácil mantenimiento y resistencia al crecimiento de algas y hongos. Su alta resistencia a la radiación ultravioleta, lo hace especialmente recomendable para aplicaciones en el exterior.
Después de endurecer, SEIRE WP FINISH es impermeable al agua, resistente a agentes químicos, al hielo y a la intemperie.

Campo de aplicación:
Protección de impermeabilizaciones ejecutadas con:

- membrana de poliurea pura SEIRE WP400
- membrana de poliurea modificada SEIRE WP400 TI

en terrazas, balcones, cubiertas planas e inclinadas, piscinas, estanques, fuentes, acuarios, etc., de carácter visitable y transitable.
Como acabado antideslizante de SEIRE WP400 en aplicaciones en suelos.

Preparación del soporte e imprimación:
El soporte debe estar seco (humedad <4%), duro, sólido y libre de polvo u otras partículas sueltas que puedan perjudicar la adhesión.
Sobre soportes de SEIRE WP400 y SEIRE WP400 TI con más de 24h de edad es imprescindible tratar la superficie mecánicamente y aplicar SEIRE WP PRIMER con un consumo aproximado de 50-70 g/m^2.

Mezclado:
Los componentes individuales de SEIRE WP FINISH deben agitarse antes de mezclarlos.
Verter el contenido del componente B en el envase del componente A y mezclar íntimamente los dos componentes con un agitador a bajas revoluciones durante un mínimo de 3 minutos.
Parte de la mezcla puede ser reintroducida en el envase del componente B para acabar de recoger los restos que puedan quedar en el envase. La mezcla que se ha pasado por el contenedor de componente B se reintroduce en contenedor de mezcla agitándose por espacio de 30 segundos más. Este proceso de mezclado asegura la consistencia del producto y que todo resto de resina que quede en alguno de los contenedores reaccione, facilitando la posterior gestión de los residuos.
No es aconsejable la realización de mezclas parciales en volumen.
Después de mezclar ambos componentes, 1Kg de SEIRE WP FINISH, es trabajable durante 30 minutos a una temperatura entre 18°C y 20°C.
Si se supera el pot life el producto mezclado pierde sus características y debe ser desechado.

Recomendaciones:
Después de mezclar los dos componentes de SEIRE WP FINISH, utilizarlo inmediatamente.
El material no se calienta al alcanzar el fin del pot life que se manifiesta por un ligero aumento de la viscosidad.
Tener en cuenta que temperaturas más altas acortan el tiempo de utilización y temperaturas más bajas lo alargan.
Todos los productos SEIRE se fabrican bajo estrictos controles y procedimientos de calidad. Aún y así se recomienda, cuando la

Limitaciones:
Utilizar siempre SEIRE WP FINISH con temperaturas ambiente y/o de soporte que no sean inferiores a los 10°C y siempre con un mínimo de 3ºC por encima del punto de rocío.
Tampoco puede aplicarse a temperatura ambiente y/o de soporte superior a 30ºC o cuando la humedad ambiental supere el 85%.

Modo de aplicación:
Una vez mezclados los componentes A y B, el material se aplica directamente sobre el soporte mediante rodillo de pelo corto o brocha.
Cuando sea necesario puede aplicarse mediante pistola airless a 200 bares de presión con boquilla 417 y filtro de 50 mallas.
Se debe asegurar el completo pintado de toda la superficie y que no queden charcos de producto.
La segunda capa se aplicará tan pronto como la primera esté suficientemente curada.
Este tiempo de curado varía según las condiciones ambientales.
No dejar transcurrir menos de 8 horas a 20ºC entre manos.
En el caso de haber transcurrido más de 48 horas es necesario lijar.
Aplicar las capas necesarias para su total cubrición.
A la capa de protección de SEIRE WP FINISH se le puede dar un acabado antideslizante mezclando el producto con partículas de plástico micronizado o bolas de vidrio (hasta un 8%).
Durante la aplicación y el curado, especialmente en lugares confinados como depósitos, sótanos, etc., se deberá asegurar una adecuada ventilación.
En ningún momento debe añadirse disolvente o diluyente.

Consumo:
El consumo aproximado de SEIRE WP FINISH es de 150 a 200 g/m^2 por mano.

Limpieza de herramientas y equipos:
SEIRE WP FINISH puede limpiarse con un disolvente como ARDEX RTC inmediatamente después de su uso. En caso de que el producto endurezca solo podrá eliminarse por medios mecánicos.

Residuos/Vertidos:
Los vertidos de cualquiera de los componentes deben recogerse inmediatamente con arena, vermiculita o cualquier otro material inerte y depositarse en un contenedor adecuado para su gestión.
La gestión de los residuos de estos derrames y de los contenedores vacíos debe llevarse a cabo siguiendo la legislación local vigente.
Para más información consultar la ficha de seguridad.

Almacenamiento:
El plazo útil de almacenamiento de SEIRE WP FINISH es de 12 meses, en los envases originales cerrados. El almacenamiento se debe efectuar en un lugar seco entre +5º C y +30º C. Se requiere una protección frente a las heladas y los rayos directos del sol y fuentes de calor.

SEIRE WP FINISH

Pintura de PU alifático para protección de SEIRE WP400 y SEIRE WP400 TI

Precauciones:
Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar reacción alérgica. Provoca irritación ocular grave.
Peligroso para la salud en caso de ingestión.
En caso de contacto prolongado puede provocar quemaduras. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua limpia y consultar a un médico.
La mezcla se debe realizar con gafas y guantes de protección. También durante la colocación del producto se tendrán en cuenta dichas medidas de seguridad.
Si la aplicación es en el interior, se procurará una buena ventilación del local.
Después de seco el producto es neutro fisiológica y ecológicamente.
Consultar la ficha de seguridad para más información

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Relación de mezcla:	Según indicado en el envase
Densidad:	Aprox. 1,4 Kg/L
Consumo:	Aprox. 150 - 200 g/m^2 por mano
Tiempo de trabajabilidad (20°C):	Aprox. 30 minutos
Revestible (20°C):	Aprox. 8 horas.
Resistencias químicas:	Tras 7 días
Envase:	Conjunto de 20Kg
Almacenaje:	Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado

CE

SEIRE PRODUCTS SL.
C/ Los Muchos P.I. Albolleque Sector III
19160 Chiloeches- Guadalajara
17

8004943
EN 13813
SEIRE WP FINISH
Resina sintética para pavimentos
EN 13813:SR-IR14-B2,0-AR 0,5

Emisión de Sustancias Corrosivas	SR
Resistencia al Impacto	IR14
Resistencia al Desgaste BCA	AR 0,5
Resistencia a la tracción	B 2,0
Reacción al Fuego	Bfl-s1

Seire se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.
Seire no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Seire (www.seire.net)

Edición: Marzo 2020

ARDEX GROUP